

IMPERMEABILIZANTES

Hidro-masa

HIDRÓFUGO DE MASAS PARA HORMIGONES Y MORTEROS

Potente hidrofugante para mezclar con morteros y hormigones, consiguiendo una impermeabilización de hasta el 99 %. Aporta además mejor plasticidad y larga vida frente a la carbonatación y la aluminosis. No altera la transpiración (permeabilidad al vapor de agua).

APLICACIONES

Depósitos de agua y piscinas

Muros y colocación de cara vista

Pavimentos, terrazas, enlucidos y revocos



CARACTERÍSTICAS

01 Impermeabilización de hasta el 99 %

02 Mejor plasticidad de la masa

03 Protege frente a la carbonatación y la aluminosis

04 No altera la permeabilidad al vapor de agua

05 Evita la acción erosiva por ciclos hielo/deshielo

06 Cumple UNE-EN 480-5 para absorción

MODO DE EMPLEO

Mezclar el producto a razón de 250 cc por saco de 50 kg de cemento (175 cc por saco de 35 kg) con una parte del agua de amasado y añadir la mezcla a la hormigonera. Amasar 8 minutos como mínimo; de lo contrario el poder hidrofugante disminuye. Aumentar la dosis recomendada no proporciona mayor impermeabilización.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Líquido opaco	
Color	Blanco	
Olor	Característico	
Densidad	1,02 ± 0,01	
Solubilidad en agua	Soluble	
Ensayo de absorción	CA expresado en g/mm ²	UNE-EN 480-5

DATOS DEL PRODUCTO

RENDIMIENTO

250 cc por saco de 50 kg.
175 cc por saco de 35 kg.
Amasar durante 8 minutos.

SEGURIDAD

Biodegradable. No ingerir. Producto industrial de uso profesional.

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

NOTAS

En caso de ingestión accidental, llamar al Servicio de Información Toxicológica: 915 62 04 20.