

IMPERMEABILIZANTES

Impercem Elas

MORTERO IMPERMEABLE Y ELÁSTICO BICOMPONENTE

Mortero impermeable y elástico para la aplicación sobre soportes que puedan sufrir pequeños movimientos o tener pequeñas fisuras. Aplicable tanto en interiores como en exteriores.

APLICACIONES

Depósitos de agua potable y piscinas

Jardineras y chimeneas

Paredes de sótanos fisuradas



CARACTERÍSTICAS

- 01 Impermeable al agua hasta 10 atm
- 02 Apto para agua potable
- 03 Elástico y flexible: absorbe fisuras de hasta 0,06 mm
- 04 Resistente a las heladas y a la intemperie
- 05 Endurecimiento sin fisuración

MODO DE EMPLEO

Se presenta en dos componentes (componente 1: resina; componente 2: mortero seco). El soporte debe estar limpio, fuerte y ligeramente húmedo. Aplicar dos capas con un consumo mínimo de 1,5 kg/m². Mezclar los dos componentes con taladro y agitador a bajas revoluciones; dejar madurar 5 minutos, remezclar y aplicar. No aplicar encima de pinturas que contengan disolventes.

DATOS TÉCNICOS

Densidad amasado	1,04 g/cc
Trabajabilidad	1 hora aprox.
Cargable con presión de agua	7 días aprox.
Recubrible con cerámica	3 días aprox.
Apto para agua potable	28 días aprox.
Elongación a la rotura	120 % aprox.
Resistencia a la temperatura	-20 °C a +80 °C

DATOS DEL PRODUCTO

RENDIMIENTO

Entre 1,5 kg y 4 kg/m² según el estado del soporte y humedades.

SEGURIDAD

No ingerir.

S24/25 Evite el contacto con los ojos y la piel.

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.