

## IMPERMEABILIZANTES

# Hidro-masa

## HIDRÓFUGO DE MASSA PARA BETÕES E ARGAMASSAS

Potente hidrofugante para misturar com argamassas e betões, conseguindo uma impermeabilização até 99 %. Confere ainda melhor plasticidade e longa vida contra a carbonatação e a aluminose. Não altera a transpiração (permeabilidade ao vapor de água).

### APLICACIONES

Depósitos de água e piscinas

Muros e colocação de tijolo à vista

Pavimentos, terraços, estuques e rebocos

### CARACTERÍSTICAS

- 01 Impermeabilização até 99 %
- 02 Melhor plasticidade da massa
- 03 Protege contra a carbonatação e a aluminose
- 04 Não altera a permeabilidade ao vapor de água
- 05 Evita a acção erosiva por ciclos gelo/degelo
- 06 Cumpre UNE-EN 480-5 para absorção

### MODO DE EMPLEO

Misturar o produto à razão de 250 cc por saco de 50 kg de cimento (175 cc por saco de 35 kg) com uma parte da água de amassadura e adicionar a mistura à betoneira. Amassar no mínimo 8 minutos; caso contrário o poder hidrofugante diminui. Aumentar a dose recomendada não proporciona maior impermeabilização.

## DATOS TÉCNICOS

Aspetto	Líquido opaco	
Cor	Branco	
Cheiro	Característico	
Densidade	1,02 ± 0,01	
Solubilidade em água	Solúvel	
Ensaio de absorção	CA expresso em g/mm <sup>2</sup>	UNE-EN 480-5

## DATOS DEL PRODUCTO

### RENDIMIENTO

250 cc por saco de 50 kg.  
175 cc por saco de 35 kg.  
Amassar durante 8 minutos.

## SEGURIDAD

Biodegradável. Não ingerir. Produto industrial de uso profissional.

**S2** Manter fora do alcance das crianças.

## NOTAS

Em caso de ingestão acidental, contacte o Centro de Informação Antivenenos (CIAV): 800 250 250.